

Woodoc 40 Spesifikaieblad



Tipiese Aanwending:

Vir binnenshuise of buitenshuise gebruik waar 'n kleurlose laeglansafwerking vir poreuse steen en klip verlang word. **Woodoc 40 is nie geskik vir gebruik op teëls, klipsteëls, sierstene of leiklip nie. Die produk is ook nie geskik vir gebruik op loopoppervlakke nie.**

Produkeienskappe:

Woodoc 40 kan met 'n verfkwas op poreuse steen en klip aangewend word. Maak seker dat die substraat heeltemal droog is, aangesien poreuse steen en klip geneig is om vog te absorbeer en te behou. Pleister bevat vog en 'n nuutgeboude muur moet dus toegelaat te word om heeltemal droog te word voordat enige poging aangewend word om die stene te verseël. Vog in die substraat kan die droging van Woodoc 40 belemmer of kan veroorsaak dat die "uitvloei" van minerale soute uit die stene onder die verseëlaar gedeponeer word.

- Waterwerend
- Weerbestand
- Verleen 'n goedversorgde, laeglansafwerking.
- Maklike instandhouding.
- Volledige gebruiksaanwysings op etiket.

Nr: WD40/003 **Gedateer:** 04/11/11

Naam: Woodoc 40 – Steen en Klip Verseëlaar

Beskrywing: Woodoc 40 is 'n poliwasseëlaar met 'n alkiedbasis, vir steen en klip.

Dekking: Eerste laag 10-12 m²/liter. Daaropvolgende lae 12-14 m²/liter. 3 lae (gemiddeld) 3,3 m²/liter.

Aanwending: Verkieslik met verfkwas. Maak kwas met minerale terpentyn skoon.

Verdunning: Verdunning word nie aanbeveel nie, maar indien nodig, gebruik net minerale terpentyn.

Drogingstyd: Droging sal varieer, afhange van vog en omgewingstoestande.

Produkeienskappe:

Kleurlose, loodvrye laeglansverseëlaar. Formaldehydvry.

Wasinhoud: Hoog

Verenigbaarheid: Minerale Terpentyn

Onverenigbaarheid: Asetoon, Lakverdunner, Benseen en ander oplosmiddels.

Verpakking:

500 ml, 1 liter en 5 liter. (20 of 200 liter op versoek by handelaar beskikbaar)

LEES ALTYD DIE AANWYSINGS OP DIE BLIK VOOR AANWENDING.

VLAMBAAR. Hou buite bereik van kinders. Skadelik indien ingeneem word. Ingestie kan chemiese pneumonitis veroorsaak.

BELANGRIK: Hierdie produk word hard indien dit met suurstof in aanraking kom. Maak blik na gebruik goed toe om beter te bewaar.



Vervaardig en bemark deur:

Rekara Mills (Edms.) Bpk.

Posbus 16, Fort Beaufort, 5720, Suid-Afrika

Tel. +2746 645 1109 Faks +2746 645 1538

Kliëntediens:

Tolvry gedurende kantoorure 0800 411 200 (Slegs Suid-Afrika)

E-pos: information@woodoc.com of besoek www.woodoc.com